

WILBRA srl – via Einaudi 6 , Desio - MB- Italy

Tel +39.0362.306128-9 Fax +39.0362.331270
e – mail : tecnico @ wilbra.it

SCHEMA TECNICA PRODOTTO : WILBRA VIL / ADESIVO SP / SPECO VIL / SPECOPLAST

Technical Sheet

Revisione del 01.07.2022

Tipo : Adesivo all'acqua a base vinilica
Type : Water latex adhesive

Impiego : Incollaggi medi per calzature , pelli ed usi generale
Use : Average sticking for shoe , leather and general uses

Caratteristiche Chimiche - Fisiche Chemical - Physical Specifications

Aspetto	: liquido	Appearance	: liquid
Colore	: bianco	Colour	: white
Odore	: tipico	Odour	: typical
Viscosità	: media 2.500 cPs +/- 200	Viscosity	: medium 2.500 cPs +/- 200
Densità	: 1,050 g / ml	Density	: 1,050 g / ml
Presa	: media 10 / 15 min.	Tack	: medium 10 / 15 min.
Magazzinaggio	: 6 mesi a + 10 °C	Storage	: 6 months + 10 °C

Applicazione Applications

WILBRA VIL /ADESIVO SP / SPECO VIL si applicata a pennello o a rullo.
Il prodotto è solitamente applicato sui due lati. Nella lavorazione della pelle , può essere steso su uno solo lato che deve essere poi unito rapidamente e pressato all'altra superficie anche senza attendere la completa evaporazione dell'acqua.

L'asciugamento può essere accelerato mediante riscaldamento (aria calda o lampade a raggi infrarossi).

WILBRA VIL / ADESIVO SP / SPECO VIL presenta da subito una elevata forza di incollaggio che si consolida nelle ore successive all'applicazione (12-24 ore).

Clean and remove the grease from the parts to join. Spread with a brush or with a roller machine. Let dry 10-15 minutes. Press for some seconds. The definitive sticking comes after 12-24 hours.

Incolla : Cuoio, pelle , sughero ,legno, feltro, cartone.
For glueing : leather, hide, cork, wood, felt, cardboard.

Non usare Attivatori -Do not use activators

Classificazione CLP CLP Classification

Non Pericoloso

Not dangerous

Si consigliano prove preliminari. Le indicazioni non costituiscono responsabilità o garanzia implicita dei materiali o del risultato.