



CASAVIVA

(Cod. 133. ...)

**SCHEDA
TECNICA**

Idropittura lavabile per interni a buona copertura ed opacità con eccellente effetto decorativo finale.



CARATTERISTICHE

ASPETTO	Opaco.
COMPOSIZIONE	Resine acriliche selezionate, cariche, extender e pigmenti.
VISCOSITA' BROOKFIELD	14.000 CPS
RESIDUO SECCO	69%
RESISTENZA AGLI ALCALI	Resistente.
PRESA DI SPORCO	Bassa.
PUNTO DI BIANCO	90±2.
PERMEABILITA' AL VAPORE	Alta (Sd: 0,008 m a 210 micron; mu: Sd/S= 39)

SISTEMA APPLICATIVO

SUPPORTI: E' idoneo per Intonaci civili, cartongesso, pareti rasate a stucco e supporti minerali in genere. Consente un'ottima ripresa sulle mani intermedie maschera perfettamente le imperfezioni dell'intonaco evitando i fenomeni di lumacatura. Ideale come pittura lavabile per interno in quanto idrorepellente e scarsamente assorbente.

Non applicare CASAVIVA con temperature inferiori ai 5 °C e umidità relativa > 70-75% onde evitare ritardi in essiccazione e mancati indurimenti del film.

PREPARAZIONE SUPPORTI: E' di fondamentale importanza un'attenta valutazione del supporto da trattare da parte dell'operatore che esegue il lavoro di verniciatura. Se si tratta di un ripristino di opere murarie precedentemente verniciate, assicurarsi che gli strati sottostanti di vecchie pitture siano fortemente ancorate al fine di poter sopportare l'applicazione e l'adesione della finitura.

Qualora queste condizioni non fossero rispettate, prima di applicare CASAVIVA, procedere con l'asportazione meccanica di tutti gli strati di vecchie pitture scarsamente ancorate. Se invece si tratta di supporti minerali mai trattati, assicurarsi che siano ben puliti e, se necessario, rimuovere polveri superficiali, incrostazioni formatesi col tempo (salnitro, etc.), sporco, unto e grasso.

	SUPPORTI NUOVI	SUPPORTI NUOVI	SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (traspiranti o leggermente sfarinanti)	SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (traspiranti o leggermente sfarinanti)	SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (lavabili ben ancorate)
FONDO	Verificare che il fondo sia stabilizzato. Successivamente isolarlo con JOLLY FIX (Cod. 109.001) Diluito con acqua max 300% o UNIVERSAL FIX (Cod. 149.001) Diluito con acqua 1:1 1 MANO	HYDROPRIMER (Cod. 674.101) 1 MANO	JOLLY FIX (Cod. 109.001) Diluito con acqua max 300% o UNIVERSAL FIX (Cod. 149.001) Diluito con acqua 1:1 1 MANO	HYDROPRIMER (Cod. 674.101) 1 MANO	
FINITURA	CASAVIVA 2 MANI	CASAVIVA 1 MANO	CASAVIVA 2 MANI	CASAVIVA 1 MANO	CASAVIVA 2 MANI

ESSICCAZIONE	3 ore fuori polvere, 6 ore in profondità; 48 ore per ottenere il massimo della lavabilità.
RESA	10-12 mq/litro per mano (la resa dipende molto dalle condizioni del supporto in termini di assorbimento e asperità).
DILUIZIONE	25%-40% secondo le esigenze con acqua di rete.
ATTREZZI	Rullo, pennello o spruzzo.
STOCCAGGIO	Nel suo contenitore originale chiuso e a temperatura tra 5-40 °C.

COLORE

Tinteggiabile con Sistema Tintometrico

CASATI® COLOR

nelle Basi P, D, TR, Rossa, Gialla e Arancio.

CONFEZIONI DISPONIBILI: 0.750 Litri; 2,5 Litri; 5 Litri; 10 Litri (solo Bianco e Base P); 14 Litri.

NOTE E AVVERTENZE GENERALI

SICUREZZA:

Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Mag. 12; rev.: 02; Am/g ITA



Colorificio A. & B. CASATI Spa

Via Valpantena 59/B – 37142 VERONA

Tel. +39 045 550 244 - Fax +39 045 550414 C.Fisc./P.IVA 00222520231

www.casati.it casati@casati.it