



# ORCHIDEA

(Cod. 288.101)

**SCHEDA  
TECNICA**

Idropittura lavabile per interni, idrorepellente a base di copolimeri vinilici pregiati di buona copertura e discreta permeabilità al vapore acqueo.



## CARATTERISTICHE

ASPETTO	Opaco.
COMPOSIZIONE	Copolimeri vinilici in emulsione, cariche, extender e pigmenti selezionati.
VISCOSITA' BROOKFIELD	14.000 CPS
RESIDUO SECCO	69%
RESISTENZA AGLI ALCALI	Resistente.
PRESA DI SPORCO	Bassa.
PUNTO DI BIANCO	85±2.

## SISTEMA APPLICATIVO

**SUPPORTI:** E' idoneo per Intonaci civili, cartongesso, pareti rasate a stucco e supporti minerali in genere. Consente un'ottima ripresa sulle mani intermedie maschera perfettamente le imperfezioni dell'intonaco evitando i fenomeni di lumaca tura. Ideale come pittura lavabile per interno in quanto idrorepellente e scarsamente assorbente. Si raccomanda di non applicare ORCHIDEA con temperature inferiori ai 5° C e umidità relativa > 70-75% onde evitare ritardi in essiccazione e mancati indurimenti del film.

**PREPARAZIONE SUPPORTI:** E' di fondamentale importanza un'attenta valutazione del supporto da trattare da parte dell'operatore che esegue il lavoro di verniciatura. Se si tratta di un ripristino di opere murarie precedentemente verniciate, assicurarsi che gli strati sottostanti di vecchie pitture siano fortemente ancorate al fine di poter sopportare l'applicazione e l'adesione della finitura.

Qualora queste condizioni non fossero rispettate, prima di applicare ORCHIDEA, procedere con l'asportazione meccanica di tutti gli strati di vecchie pitture scarsamente ancorate. Se invece si tratta di supporti minerali mai trattati, assicurarsi che siano ben puliti e, se necessario, rimuovere polveri superficiali, incrostazioni formatesi col tempo (salnitro, etc.), sporco, unto e grasso.

	SUPPORTI NUOVI	SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (traspiranti o leggermente sfarinanti)	SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (lavabili ben ancorate)
FONDO	Verificare che il fondo sia stabilizzato. Successivamente isolarlo con JOLLY FIX (Cod. 109.001) Diluito con acqua max 300% o UNIVERSAL FIX (Cod. 149.001) Diluito con acqua 1:1 <b>1 MANO</b>	JOLLY FIX (Cod. 109.001) Diluito con acqua max 300% o UNIVERSAL FIX (Cod. 149.001) Diluito con acqua 1:1 <b>1 MANO</b>	-
FINITURA	ORCHIDEA <b>2 MANI</b>	ORCHIDEA <b>2 MANI</b>	ORCHIDEA <b>2 MANI</b>

<b>ESSICCAZIONE</b>	2 ore fuori polvere, 5 ore in profondità, 48 ore per ottenere il massimo della lavabilità.
<b>RESA</b>	7-9 mq/litro per mano (la resa dipende molto dalle condizioni del supporto in termini di assorbimento e asperità).
<b>DILUIZIONE</b>	25%-40% secondo le esigenze con acqua di rete.
<b>ATTREZZI</b>	Rullo, pennello o spruzzo.
<b>STOCCAGGIO</b>	Nel suo contenitore originale chiuso e a temperatura tra 5-40 °C.

## COLORE

Bianco.

**CONFEZIONI DISPONIBILI:** 2,5 Litri; 5 Litri; 14 Litri.

## NOTE E AVVERTENZE GENERALI

### SICUREZZA:

Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Mag. 13; rev.: 02; SBo Am/g - ITA



**Colorificio A. & B. CASATI Spa**

Via Valpantena 59/B – 37142 VERONA

Tel. +39 045 550 244 - Fax +39 045 550414 C.Fisc./P.IVA 00222520231

www.casati.it casati@casati.it