



BOLLETTINO TECNICO

Cod.: 573....

EUROQUARZ

Pag.:1/2

Ottima idropittura lavabile a base di una dispersione in acqua di un polimero acrilico opportunamente plastificato, quarziti finissime e pigmenti di alta qualità (ossidi di ferro sintetici) molto stabili alla luce e agli agenti atmosferici.

L'abbinamento di materie prime attentamente selezionate conferiscono al prodotto tutte le caratteristiche di una buona lavabile; l'inserimento di raffinate quarziti al posto dei normali extenders (carbonati di calcio, talchi, caolini, etc.) donano al film secco un'opacità molto apprezzata e una durezza superficiale elevata pur mantenendo ottimale il coefficiente di elasticità e adesione del prodotto stesso. La superficie, al tatto, si presenta ruvida ma molto uniforme. Ha grandi doti di resistenza all'esterno, impermeabilità all'acqua e durata nel tempo.

Il prodotto è particolarmente indicato su tutte quelle superfici minerali cementizie situate all'esterno degli edifici di nuova costruzione che si vogliono proteggere dagli agenti atmosferici, questo per evitare un repentino degrado delle stesse strutture. È indispensabile anche nel ripristino di vecchie verniciature lavabili esterne dopo aver attentamente valutato le condizioni del supporto da verniciare.

Preparazione del supporto:

La valutazione da parte dell'operatore che esegue il lavoro di verniciatura riguardo il supporto da trattare è di fondamentale importanza. Se tale lavoro consiste nel ripristino di opere murarie precedentemente verniciate, assicurarsi che gli strati sottostanti di vecchie vernici siano fortemente ancorati e possano sopportare la sovrapposizione con prodotti molto lavabili per garantire un buon aggrappaggio e l'adesione della nuova vernice che si andrà ad applicare. Se queste condizioni non fossero rispettate, prima di procedere all'applicazione asportare tutti quegli strati di vecchie vernici scarsamente ancorate con l'ausilio di spazzole metalliche o sabbiatrici.

Se il lavoro consiste invece nella verniciatura di supporti minerali mai trattati assicurarsi dell'assoluta pulizia degli stessi; se necessario rimuovere polveri superficiali, incrostazioni formatesi col tempo (salnitro, etc.) e sporco, unto e grasso.

Applicazione:

Una volta preparato adeguatamente il supporto, si consiglia, sia che si stia ripristinando un'opera murale già trattata con prodotti vernicianti, sia che si vernici per la prima volta la stessa, di usare sempre un prodotto isolante per riconsolidare le vecchie vernici e ancorarle ulteriormente al supporto minerale; lo si consiglia soprattutto per uniformare gli assorbimenti di tutta la superficie da trattare per non trovarsi di fronte a fine lavoro a differenze di assorbimento ottico (lucido-opaco) tra i vari punti dell'opera muraria.

Suggeriamo inoltre qualora il lavoro sia eseguito all'esterno di isolare con il nostro ISOGEL PRONTO ALL'USO (cod.:408.001) oppure con JOLLY FIX (cod.:109.001) diluito con acqua massimo al 300 % se il lavoro verrà eseguito all'interno dell'edificio.



BOLLETTINO TECNICO

Cod. 573...

Pag:2/2

EUROQUARZ

Dopo essiccazione del prodotto isolante, si puo' procedere con l'applicazione di EUROQUARZ. Diluirlo in ragione del 10-20 % con acqua di rete a seconda degli assorbimenti del supporto e applicare indifferentemente a rullo o a pennello la prima mano di idropittura. Attendere almeno 12 ore o la perfetta essiccazione del primo strato prima di procedere con l'applicazione della seconda mano.

Non applicare mai EUROQUARZ con temperature inferiori ai 5 gradi C per non compromettere la reticolazione del polimero in essa contenuto.

Colori:

Bianco e tutte le tinte della cartella plastici.

Resa media indicativa:

Dai 8 agli 10 mq per litro per mano in rapporto alla natura, all'assorbimento e alle asperita' del supporto.

Diluizione:

Fino al 25% con acqua di rete

Essiccazione:

A seconda della temperatura esterna 6 ore fuori polvere, 12 ore asciutto in profondita', 48 ore perfettamente lavabile.

GIU 2006 /S.Bo

Queste note sono frutto della nostra migliore esperienza. Tuttavia essendo molti gli impieghi e le tecniche d' applicazione, non possiamo assumere garanzie per ogni singolo caso.



Colorificio CASATI Spa

37030 Poiano – VERONA
Via Valpantena, 59/b
Tel. 045 550 244 (r.a.)
Fax 045 550 414
C.F/P.Iva (IT) 00222520231

www.casati.it
casati@casati.it

BOLLETTINO TECNICO

Queste note sono frutto della nostra migliore esperienza. Tuttavia essendo molti gli impieghi e le tecniche d' applicazione, non possiamo assumere garanzie per ogni singolo caso.