



# EASY PAINT

(Cod. 697.101)

**SCHEDA  
TECNICA**

Idropittura riempitiva, traspirante, di ottima pennellabilità, per interno, al profumo di limone.

EASY PAINT copre eventuali difetti delle pareti garantendo uniformità ed omogeneità del supporto verniciato.



## CARATTERISTICHE

<b>ASPETTO</b>	Opaco.
<b>COMPOSIZIONE</b>	Copolimeri vinilici pregiati, pigmenti, filler di nuova concezione e biossido di titanio.
<b>VISCOSITA' BROOKFIELD</b>	16.000 CPS
<b>RESIDUO SECCO</b>	67%
<b>RESISTENZA AGLI ALCALI</b>	Resistente.
<b>PRESA DI SPORCO</b>	Bassa.
<b>PUNTO DI BIANCO</b>	90±2.

## SISTEMA APPLICATIVO

**SUPPORTI:** Idoneo per Intonaci civili di malta fine o grossa, intonaci a gesso, elementi prefabbricati in cartongesso e supporti minerali in genere. Consente un'ottima ripresa sulle mani intermedie, maschera perfettamente le imperfezioni dell'intonaco evitando i fenomeni di lumacatura. La sua permeabilità al vapore acqueo e alla CO2 conferisce una buona traspirabilità al supporto minerale.

Non applicare EASY PAINT con temperature inferiori ai 5°C e umidità relativa > 70-75% onde evitare ritardi in essiccazione e mancati indurimenti del film.

**PREPARAZIONE SUPPORTI:** E' di fondamentale importanza un'attenta valutazione del supporto da trattare da parte dell'operatore che esegue il lavoro di verniciatura. Se si tratta di un ripristino di opere murarie precedentemente verniciate, assicurarsi che gli strati sottostanti di vecchie pitture siano fortemente ancorate al fine di poter sopportare l'applicazione e l'adesione della finitura.

Qualora queste condizioni non fossero rispettate, prima di applicare EASY PAINT, procedere con l'asportazione meccanica di tutti gli strati di vecchie pitture scarsamente ancorate. Se invece si tratta di supporti minerali mai trattati, assicurarsi che siano ben puliti e, se necessario, rimuovere polveri superficiali, incrostazioni formatesi col tempo (salnitro, etc.), sporco, unto e grasso.

	SUPPORTI NUOVI	SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (traspiranti o leggermente sfarinanti)	SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (lavabili ben ancorate)
FONDO	Verificare che il fondo sia stabilizzato. Successivamente isolarlo con JOLLY FIX (Cod. 109.001) diluito con acqua max 300% o UNIVERSAL FIX (Cod. 149.001) diluito con acqua 1:1 <b>1 MANO</b>	JOLLY FIX (Cod. 109.001) diluito con acqua max 300% o UNIVERSAL FIX (Cod. 149.001) diluito con acqua 1:1 <b>1 MANO</b>	
FINITURA	EASY PAINT <b>2 MANI</b>	EASY PAINT <b>2 MANI</b>	EASY PAINT <b>2 MANI</b>

<b>ESSICCAZIONE</b>	2 ore fuori polvere, 5 ore in profondità.
<b>RESA</b>	8-10 mq/litro per mano (la resa dipende molto dalle condizioni del supporto in termini di assorbimento e asperità). Per una buona riuscita del lavoro si consiglia di applicare 2 mani.
<b>DILUIZIONE</b>	Nella latta da 14 litri aggiungere 7 litri di acqua; nella latta da 5 litri aggiungere 2,5 litri di acqua.
<b>ATTREZZI</b>	Rullo, pennello o spruzzo.
<b>STOCCAGGIO</b>	Nel suo contenitore originale chiuso e a temperatura tra 5-35 °C.

**COLORE:** Bianco.

**CONFEZIONI DISPONIBILI:** 2,5 Litri; 5 Litri; 14 Litri.

### NOTE E AVVERTENZE GENERALI

#### SICUREZZA:

Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Nov. 09; rev.: 01; Am/g - ITA



**Colorificio A. & B. CASATI Spa**

Via Valpantena 59/B – 37142 VERONA

Tel. +39 045 550 244 - Fax +39 045 550414 C.Fisc./P.IVA 00222520231

www.casati.it casati@casati.it