

(Cod.3852653970)

CASA LEGNO FINITURA

Finitura per legno studiata per impregnare, proteggere il supporto e ravvivarne la tinta. La sua funzione principale è quella di preservare il legno dal degrado dovuto alle condizioni atmosferiche. Permette successive riverniciature con una semplice passata, previa leggera carteggiatura.

Tinteggiabile con Sistemi Tintometrici Casati.



DESCRIZIONE PRODOTTO

CAMPO D'APPLICAZIONE	È adatto per legni non trattati, sia all'esterno che all'interno, pregiati o poco pregiati, su perlinature, finestre, terrazzi, travi o steccati, mobili da giardino, cassette in legno e palizzate. Non ha odore sgradevole né durante l'applicazione né dopo l'essiccamento. È prodotto con resine pregiate che conferiscono al supporto in legno un effetto brillante, rendendo CASA LEGNO FINITURA idoneo all'utilizzo sia come fondo che come finitura.
PROPRIETÀ'	Aspetto semilucido. Protezione del legno dai raggi UV. Ottima resistenza agli agenti atmosferici. Ottima adesione su qualsiasi superficie legnosa pulita ed asciutta.
COLORE	Colorabile con Sistemi Tintometrici EVOLUTION e PREMIUM nella base 3. Tinte disponibili da cartella CASATI LINEA LEGNO. Per un'applicazione uniforme della tinta si raccomanda di applicare confezioni con lo stesso numero di lotto.
PESO SPECIFICO	0,970 Kg/l nella Tinta Trasparente. 0,910 Kg/l nella Base 3.
LEGANTE	Resine alchidiche.
SOSTANZE CONTENUTE	Resine alchidiche, extender e additivi selezionati.
DATI TECNICI	Viscosità Ford: F4 28 ± 2 sec a 20°C. Residuo Secco: 57 ± 2%.

FONDI E PRETRATTAMENTO DEI FONDI

REQUISITI GENERALI	È di fondamentale importanza un'attenta valutazione del supporto da trattare da parte dell'operatore che esegue il lavoro di verniciatura. Si raccomanda, per la buona riuscita del lavoro, di applicare CASA LEGNO FINITURA su supporti sicuramente stabilizzati e opportunamente preparati. Qualora il supporto fosse un legno molto resinoso si consiglia un lavaggio con 525 DILUENTE NITRO (Cod. 3852918500) per togliere l'eccesso di resina. Su legni precedentemente verniciati procedere con l'asportazione meccanica, sabbatura o sverniciatura. Se il legno è stato precedentemente trattato con CASA LEGNO IMPREGNANTE (Cod.3852653380) è sufficiente carteggiare e procedere con una nuova mano di CASA LEGNO FINITURA.
---------------------------	--

LAVORAZIONE

METODO APPLICATIVO	Per ottenere una buona protezione, a pennello, rullo o spugna, applicare il prodotto pronto all'uso. Mescolare il prodotto prima dell'applicazione, stendere quindi una mano di prodotto sul supporto in maniera omogenea ed uniforme seguendo la venatura del legno. Applicare le eventuali mani a finire lasciando intercorrere 24 ore tra una mano e l'altra. Il prodotto completa i processi di essiccazione nell'arco di
---------------------------	---

	24/48 ore in condizioni ambientali ottimali. Nel caso in cui si voglia sovrapplicare CASA LEGNO FINITURA con altre vernici o finiture si consiglia di procedere prima con una energica carteggiatura.
SPRUZZO AIRLESS	Il prodotto può essere applicato senza essere diluito anche con apparecchiature airless, regolando opportunamente la pressione di esercizio.
TEMPERATURA IN LAVORAZIONE	Non applicare con temperatura inferiore a + 5° C e superiore a + 40° C. Umidità relativa massima consentita: 75%. Non applicare sotto l'azione diretta del sole, su superfici calde, in presenza di forte vento, pioggia, nebbia, pericolo di gelate notturne onde evitare ritardi in essiccazione e mancati indurimenti del film.
CONSUMO	12/15 mq/litro per mano (la resa dipende molto dalle condizioni del supporto in termini di assorbimento ed asperità).
DILUIZIONE	Pronto all'uso.
ESSICCAZIONE	Fuori polvere dopo 1-2 ore. Essiccazione in profondità dopo 24-48 ore. Le tempistiche sono da considerarsi tali in condizioni ambientali ottimali (temp. +5°C / +30°C, UM < 70%).
PULIZIA DEGLI ARNESI	Subito dopo l'uso con 330 DILUENTE INODORO (Cod.3852913300) o con ACQUARAGIA (Cod.3852913200)

INFORMAZIONI	
CONFEZIONAMENTO	Confezioni da 0.750 Litri. (scatole da 6 pezzi) Confezioni da 2,5 Litri. (scatole da 4 pezzi) Confezioni da 5 Litri.
COV	Vernici ed impregnanti per legno per finiture interne/esterne: Valore limite UE per questo prodotto (cat.l/s): 400 g/l. Questo prodotto pronto all'uso contiene una quantità < 400g/l di COV.
CONSIGLI DI SICUREZZA	In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare il prodotto nel contenitore originale. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. In caso d'incendio: utilizzare anidride carbonica, schiuma o polvere chimica per estinguere. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti aprendo bene le palpebre. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Consultare subito un medico. IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. NON provocare il vomito. Contiene: acido neodecanoico, sale di cobalto. Può provocare una reazione allergica.
SMALTIMENTO	Consegnare al riciclaggio solo contenitori svuotati dei residui. residui del prodotto sono da considerare rifiuti speciali pericolosi. Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme nazionali sulla gestione dei rifiuti.
ASSISTENZA TECNICA	Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza. Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni è possibile contattarci tramite il sito www.casati.it/contatti o al numero di telefono +39 045 550 244.

REVISIONE: 04/2021

Le indicazioni contenute nelle presenti informazioni sul prodotto sono state redatte secondo la migliore scienza e sono conformi allo stato attuale delle tecniche d'impiego. Però si devono considerare non vincolanti, in quanto le diverse proprietà del sottofondo, il metodo di lavorazione e l'applicazione sono all'infuori delle nostre possibilità d'intervento. Si devono osservare i casi speciali dovuti alle proprietà particolari del fabbricato. Dalle indicazioni di cui sopra non si possono desumere vincoli giuridici.