



COLORIFICIO CASATI S.p.A.  
via Valpantena, 59/B  
37142 Poiano · Verona, Italia  
t +39 045 550 244 · f +39 045 550 884  
w casati.it · e casati@casati.it  
Cod. Fisc./ P. IVA 00222520231

## SCHEDA TECNICA

(Cod.38522067410B01)



ISO 14025 and EN 15804



### HYDROPRIMER ADVANCE

Primer ancorante pigmentato liscio per superfici edili.  
Dotato di film resistente agli attacchi fungini.  
Indicato per supporti minerali in genere e cartongesso. Uso esterno/interno.  
Tinteggiabile con Sistemi Tintometrici Casati in tinte pastello.

#### DESCRIZIONE PRODOTTO

##### CAMPO D'APPLICAZIONE

Fondo isolante fissativo pigmentato dotato di buone caratteristiche di aggrappaggio anche su supporti difficili (es: vecchie verniciature purché ben ancorate al supporto edile). Ideale per intonaci civili nuovi, intonaci civili cavillati, cartongesso, manufatti in cemento o calcestruzzo e cappotti opportunamente preparati. Il prodotto è caratterizzato da una elevata copertura, resistenza agli alcali, ottima adesione su qualsiasi superficie minerale pulita ed asciutta. Appositamente formulato con speciali additivi che lo rendono resistente agli attacchi di muffe.

##### PROPRIETA'

Esente da solventi.  
Aspetto opaco.  
Buona permeabilità al vapore acqueo.  
Buona resistenza agli alcali.  
Elevata copertura.  
Ottima adesione su qualsiasi superficie minerale pulita ed asciutta.  
Resistente alle muffe.  
A base acquosa.  
Tinteggiabile con sistemi tintometrici Casati a una base.  
Certificato EPD.

##### COLORE

Colorabile con Sistema Tintometrico EVOLUTION o PREMIUM nella base 1. Per un'applicazione uniforme della tinta si raccomanda di applicare confezioni con lo stesso numero di lotto.

##### PESO SPECIFICO

1,380 Kg/l.

##### LEGANTE

Polimeri acrilici.

##### SOSTANZE CONTENUTE

Speciali polimeri insaponificabili, cariche ed extenders selezionati.

##### DATI TECNICI

Viscosità Brookfield: 4.000 – 4.500 cP.  
Residuo secco: 60 ± 5 %.  
Punto di bianco: 80 circa.

#### FONDI E PRETRATTAMENTO DEI FONDI

##### REQUISITI GENERALI

Adatto sia per interno che per esterno. Si raccomanda, per la buona riuscita del lavoro, di applicare HYDROPRIMER ADVANCE su supporti sicuramente stabilizzati e opportunamente preparati. Rimuovere accuratamente polvere, sporcizia e parti incoerenti; in presenza di muffe, alghe o muschi trattare con RISANA (Cod.3852911290). Per applicazioni in esterno, su supporti soggetti allo sviluppo di alghe, si consiglia di additivare il prodotto con ADDISAN PER ESTERNI HYDROPRIMER ADVANCE rappresenta un fondo ideale per finiture ad effetto antichizzante.

#### LAVORAZIONE

##### METODO APPLICATIVO

Per ottenere una buona applicazione sia a rullo che a pennello, diluire il prodotto con acqua di rete in ragione del 20-30% in volume. Mescolare il prodotto prima dell'applicazione, stendere quindi una mano di prodotto sul supporto in maniera

	omogenea ed uniforme, prima che inizi a filmare in superficie. Il prodotto può essere sovra-applicato dopo 6-8 ore.
<b>TEMPERATURA IN LAVORAZIONE</b>	Non applicare con temperatura inferiore a + 5°C e superiore a + 40°C. Umidità relativa massima consentita: 75%. Non applicare sotto l'azione diretta del sole, su superfici calde, in presenza di forte vento, pioggia, nebbia, pericolo di gelate notturne onde evitare ritardi in essiccazione e mancati indurimenti del film.
<b>CONSUMO</b>	8-12 mq/litro per mano (la resa dipende molto dalle condizioni del supporto in termini di assorbimento ed asperità).
<b>DILUZIONE</b>	20% - 30% con acqua di rete.
<b>ESSICCAZIONE</b>	4-6 ore. Può essere sovra-applicato dopo 6-8 ore.
<b>PULIZIA DEGLI ARNESI</b>	Subito dopo l'uso con l'acqua.

## INFORMAZIONI

<b>CONFEZIONAMENTO</b>	Confezioni da 5 Litri. Confezioni da 14 Litri. Pallet da 33 pezzi.
<b>COV</b>	Pitture per pareti esterne di supporto minerale. VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso: < 4,00. - Diluito con 20,00% ACQUA.
<b>CONSIGLI DI SICUREZZA</b>	In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare la dispersione del prodotto nell'ambiente. Indossare guanti protettivi. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone in cui si mangia. Leggere l'etichetta prima dell'uso. Contiene: Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1);2-ottile-2H-isotiazol-3-one ; 2-metil-2H-isotiazol-3-one. Può provocare una reazione allergica. Articolo trattato secondo il Regolamento (UE) n. 528/2012. Il prodotto contiene biocidi ad azione preservante per il controllo del deterioramento microbico (PT6) e azione preservante per rendere il film resistente alla proliferazione di alghe/muffe (PT7): Bronopol, 3-iodo-2-propinilbutilcarbamato, 2-metil-2H-isotiazol-3-one, 2-metil-2H-isotiazol-3-one, Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one, 2-metil-2H-isotiazol-3-one 3:1. 3-iodo-2-propinilbutilcarbamato può provocare una reazione allergica cutanea (REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1037/2013).
<b>SMALTIMENTO</b>	Consegnare al riciclaggio solo contenitori svuotati dai residui. I residui di materiale possono essere smaltiti presso i locali centri di raccolta per rifiuti speciali.
<b>ASSISTENZA TECNICA</b>	Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza. Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

REVISIONE: 00/2024

Le indicazioni contenute nelle presenti informazioni sul prodotto sono state redatte secondo la migliore scienza e sono conformi allo stato attuale delle tecniche d'impiego. Però si devono considerare non vincolanti, in quanto le diverse proprietà del sottofondo, il metodo di lavorazione e l'applicazione sono all'infuori delle nostre possibilità d'intervento. Si devono osservare i casi speciali dovuti alle proprietà particolari del fabbricato. Dalle indicazioni di cui sopra non si possono desumere vincoli giuridici.